


BALIQ CARBOS

Hohe Verschleißfestigkeit

Calo-Test zur Abrasionsbeständigkeit

Verschleißkoeffizient [10⁻¹⁵m³/Nm]



BALIQ® CARBOS zeigt einen 3-mal niedrigeren abrasiven Verschleiß als eine DLC-Beschichtung mit einer Härte von 20 GPa.