

增材制造专用 金属粉末

我们为您提供:
- 广泛的金属材料组合，针对工业应用进行专业研发与测试
- 采用惰性气体气雾化或真空感应熔炼气雾化进行粉末的
- 自主研发生产
- 高纯度的球形金属粉末，优化的高振实密度和优异的
- 流动性
- 专为增材制造定制的粉末粒径分布
- 不同批次粉末间的一致性与可靠性
- 可为大批量需求的客户进行粉末成分定制研发

我们的优势:
- 针对重要工业领域，拥有超过85年的材料研发和生产经验
- 拥有多种金属增材制造设备，致力于测试和工艺参数优化
- 的研究中心
- 全球化的销售及物流网络
- 获得Nadcap认证的生产设施
- 材料可追溯性
- 定制化的包装

金属基	产品牌号	名义化学成分	名义粉末粒径	应用
Nickel	MetcoAdd 718C	Ni 18Cr 18Fe 5(Nb+Ta) 3Mo 1Ti 0.6Al	-45 +15	LB-PBF, CSAM
	MetcoAdd 718F		-106 +45	DED, EB-PBF
	MetcoAdd 738LC-A	Ni 16Cr 9Co 7(Al+Ti) 4Fe 2.6W 2Mo 0.8(Ta+Nb) 0.1C	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd 625A	Ni 21Cr 9Mo 4Fe 4(Nb+Ta) 0.4Al 0.4Ti	-45 +15	LB-PBF, DED
	MetcoAdd 625-D	Ni 21Cr 9Mo 4Fe 4(Nb+Ta) 0.4Al 0.4Ti	-125 +45	LB-PBF, DED
	MetcoAdd H6282-A	Ni 19.5Cr 10Co 8.5Mo 2.1Ti 1.5Al 0.6C	-53 + 15	LB-PBF
	MetcoAdd 6022A	Ni 22Cr 14Mo 3Fe 3W 2.4Co 0.5Mn	-53 +20	LB-PBF, CSAM
	MetcoAdd HX-D	Ni 21Cr 18Fe 9Mo 2Co 0.8W	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd HX-L		-53 +20	LB-PBF
	MetcoAdd H23X-A	Ni 22Cr 2Mo 14W 0.35Al 0.03La	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd NiCP-A	Ni 99,6+	-53 +15	LB-PBF, CSAM
	MetcoAdd 939-A	Ni 22Cr 19Co 3.7Ti 2W 2Al 2.4(Nb+Ta)	-53 +20	LB-PBF
Cobalt	MetcoAdd 75A	Co 28Cr 6Mo	-45 +10	LB-PBF
	MetcoAdd 76A-1		-45 +15	LB-PBF
	MetcoMed CoCr F75-A	Co 28Cr 6Mo Ni<0.1	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd MM509-A	Co 10Ni 23Cr 7W	-45 +15	LB-PBF
Iron	MetcoAdd 316L-A	Fe 18Cr 12Ni 2Mo 0.02C	-45 +15	LB-PBF, CSAM
	MetcoAdd 316L-D		-106 +45	DED, EB-PBF
	MetcoAdd 15-5PH-A	Fe 15Cr 4.5Ni 3.5Cu 0.3Nb 0.07C	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd 15-5PH-B		-90 +45	DED, EB-PBF
	MetcoAdd 17-4PH-A	Fe 17Cr 4.5Ni 4Cu 0.3(Nb+Ta) 0.3C	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd 17-4PH-D		-106 +45	DED, EB-PBF
	MetcoAdd C300-A	Fe 18Ni 9Co 5Mo	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd H13-A	Fe 5Cr 1.3Mo 1Si 1V 0.4C	-45 +15	LB-PBF
	MetcoAdd H13-B		-90 +45	DED, EB-PBF
Titanium	MetcoMed Ti-64 G23-C	Ti 6Al 4V	-53 +20	LB-PBF
	MetcoAdd Ti-64 G23-E		-106 +45	DED, EB-PBF
	MetcoAdd Ti-64 G5-B		-63 +20	LB-PBF
	MetcoAdd Ti-64 G5-C		-53 +20	LB-PBF

让我们帮您解决增材制造粉末应用难题!

© 2026 Oerlikon Metco

www.oerlikon.com/metco
info.metco@oerlikon.com